

PEINTURE ÉPOXY 2K

À UTILISER AVEC LE DILUANT ACRYLIQUE URKISOL 360 ET LE DURCISSEUR E316

DOMAINE D'APPLICATION

"USAGE EXCLUSIF EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"


Adéquat pour la protection d'éléments métalliques soumis aux milieux de haute agressivité dans l'industrie chimique, en milieu marin, etc. Farine à l'extérieur.

Propriétés mécaniques excellentes puisqu'il combine dureté et flexibilité. Dû à sa nature chimique, il possède une grande résistance et aux graisses aux huiles, acides, diluants, solutions alcalines et salines. Grande imperméabilité à l'eau.

MODE D'APPLICATION


Pour application au rouleau sur les sols, on recommande d'utiliser le durcisseur E316 (moins sensible à l'humidité) et URKISOL 360 comme diluant (15-20 % max.vol.)

Remarque: Avec des températures inférieures à 10°C et humidité supérieur à 75%, le séchage peut être retardé et on risque des voilages.




Rapport

2:1 avec le durcisseur E305 ou E316



Rapport de mélange

Peinture époxy à mélanger en 2:1 avec le durcisseur E316 et à diluer de 40 à 45% avec le diluant Urkisol 357



Buse

1.4



Temps de séchage

4-5 h. Non collant



Évaporation

10-15min
80°C/30min (en cabine)




Durée du mélange

8h



Épaisseur

35-45 my



Viscosité

20-25" FORD n°4



Déchets

Seuls les pots vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Stockage

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °c. Durée de vie en emballage d'origine fermé : Au moins 2 ans après sa fabrication. Au delà, consulter notre département technique.

REMARQUES GÉNÉRALES

Rendement théorique : 13-14 (40 my)

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

INFORMATIONS TECHNIQUES

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Fiche technique rev. 1 du 10/20/21



AUTOMOTIVE REFINISH EXPERT

Brillance 60°-60° > 95%

Recouvrabilité : 24h.

Nettoyage : Nettoyer les pistolets et le matériel immédiatement après utilisation.

La durée de vie du mélange peut varier suivant la nature du diluant (lent, rapide) et de la température.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.