


# Fiche Technique.

## **Permafast® Vernis HS 8007.**

Permasolid® Vernis HS 8007 est un vernis très brillant.  
Il est conforme à la législation actuelle sur les COV.

- Application aisée
- Beau brillant et tendu
- Bel aspect de la finition

Pour professionnel uniquement !  
Fiche Technique n° FR / 8007 / 00



## Supports :

Supports appropriés :

Permahyd® Prélaque Séries 280, 285 et 286  
Permahyd® Hi-TEC 480  
Permahyd® Teintes à effets  
(cf fiche technique respective)

## Application.

Ratio de mélange :



2 : 1 en volume avec  
Permafast® Durcisseur HS rapide 3007  
Permafast® Durcisseur HS 3008  
Permafast® Durcisseur HS 3009 lent

Le choix du durcisseur est fonction de la température ambiante et de la taille de l'élément.

Durée de vie du mélange :

Prêt à l'emploi : 90 - 120 minutes à + 20 °C.

Méthode d'application :



Conforme

HVLP

Viscosité d'application  
4 mm, +20°C, DIN 53211 :



CA 4 mm = 23 - 26 secondes /  
DIN 4 mm = 18 - 21 secondes

Buse\* :

1,3 - 1,4 mm

1,3 - 1,4 mm

Pression de pistolage\* :

2 - 2,5 bar

-

Pression intérieur buse\* :

-

0,7 bar

Nombre de passes\* :



1 couche fine tendue  
suivie d'une couche mouillée.

Epaisseur  
recommandée du film :

50 - 60 µm épaisseur du film sec

## Séchage.

Séchage air :



à +20°C

température ambiante :

après une nuit

\* cf recommandations fabricant !

Séchage accéléré :



Désolvatation :

5 - 10 minutes



Temps de séchage à  
+ 60/65 °C température  
du support :

30 - 40 minutes

Séchage infra-rouge :



Désolvatation :

5 - 10 minutes



onde courte :

10 - 15 minutes

## Données.

Point éclair :

supérieur à +23° C

Valeur COV :

2004/42/IIB(d)(420)420

La valeur limite de COV de ce produit dans l'UE (catégorie IIB.d) dans sa forme prêt à l'emploi est de 420 g/litre maximum.

La valeur limite dans l'UE pour ce produit (catégorie IIB.c) dans sa forme PAE est au maximum de 420 g/L de COV.

---

Les informations données sur ce document ont été soigneusement vérifiées par nos soins.

Nous ne sommes pas responsables de leur véracité, précision et étendue. Les informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier les informations, tout particulièrement en terme de mise à jour et conformité à l'objectif recherché.

Les indications relatives aux fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées.

La propriété intellectuelle de ce document, incluant license, marques déposées et copyrights, est protégée.  
Tous droits réservés.

Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de cette information et ce à notre entière discrétion, sans information préalable et n'assurons aucune responsabilité dans la mise à jour de cette information.

Toutes les règles portées sur ce document doivent s'appliquer selon tout changement ou modification futurs.

SPIES HECKER FRANCE

Allée de Chantereine

78711 Mantes la Ville

Tél. : ++33 (0)1 34 97 87 07

Fax. : ++33 (0)1 30 92 82 00

[www.spieshecker.com](http://www.spieshecker.com)

Spies Hecker.

A member of DuPont

Performance Coatings.

