

INFORMATION GÉNÉRALE

Le 8-214 HS Scratch Resistant Clear est un vernis incolore résistant aux rayures et conforme en matière de COV; il est donc moins sensible aux rayures causées par les rouleaux de lavage automatique. Le produit apparaît légèrement trouble dans le bidon. Il est facile d'utilisation et offre une finition très brillante. Le 8-214 HS Scratch Resistant Clear est destiné à être appliqué sur les series MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series et MM 900 - 9999 WaterBase 900*. Adapté aux voitures de tourisme.

RAPPORT DE MÉLANGE



2 : 1 Vernis : HS Durcisseur + 0 - 5% Diluant

REGLAGE DU PISTOLET



	BUSE (MM)	PRESSION D'AIR (BAR / PSI)
HVLP	1,2-1,4	2/29
Haute efficacité	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29

APPLICATION



1 1/2 - 2 couches 50 - 60 µm (2,0-2,4 mil)

TEMPS D'ÉVAPORATION ET TEMPS DE SÉCHAGE



	SÉCHAGE AIR 20 °C / 68 °F	SÉCHAGE FORCÉ 60 °C / 140 °F
Temps d'évaporation	-	Temps d'évaporation 5 - 10 minutes
Hors poussière	-	Hors poussière -
Manipulable	-	Manipulable 20 - 40 minutes
Prêt à cacher	-	Prêt à cacher Après refroidissement
Prêt à poncer	-	Prêt à poncer Après refroidissement
Prêt à polir	-	Prêt à polir Après refroidissement

SUPPORT



Les series MM 900 - 9999 WaterBase 900* et MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series.
Anciennes couches poncées et dégraissées.

La base doit être complètement sèche.

VIE EN POT À 20°C (68°F)



60 - 120 minutes

COMPOSANTS



8-140 HS Hardener Fast
8-150 HS Hardener Medium
8-160 HS Hardener Slow
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow
1-171 Uni Thinner Very Slow
47-91 Spot Repair Thinner
1-231 Fade-Out Thinner

ADDITIFS



47-39 2K Elastic
1-060 2K Structure Coat Fine
1-065 2K Structure Coat Coarse

Ajouter avant le durcisseur.

PRÉPARATION DE SURFACE



Cacher entièrement le véhicule pour protéger des retombées de brouillard.



COUCHE SUIVANTE



DONNÉES PHYSIQUES

RÉGLEMENTATION UE		
Code COV	2004/42/IIIB(e)(840)535	
Sous-catégorie de produit (selon la directive 2004/42/CE) et teneur max. en COV (ISO 11890-1/2) du produit prêt à l'emploi.	IIB/e. Finitions spéciales - Tous types. Valeurs limites UE : 840 g/L (2007). Ce produit contient au maximum 535 g/L COV.	
Base Chimique	2K Finition polyuréthane	
Propriétés Physiques	Viscosité (RTS)	16 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Densité Relative (g/l)	1
	Point Éclair en Vase Clos	30°C / 86°F
	Pourcentage de matières solides	42,8
	Rendement	8,6 m²/L/50 µm 350 ft²/Gal/2 mil
	Brillance	-
	Couleur	-



DEBEER
REFINISH

8-214
HS Scratch Resistant Clear

PROTECTION



Utiliser une protection respiratoire adaptée (*nous recommandons l'emploi d'un masque intégral à ventilation assistée*).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible depuis le lien suivant :

<https://sds.de-beer.com>

NETTOYAGE



1-051 Gun Cleaner

STOCKAGE/ DURÉE DE VIE

Minimum 2 ans ; (sous des conditions de stockage normales 10°C-30°C/50°F-90°F) (emballage fermé).

NOTES

