




Fiche Technique n° 0504-F

## ENERGY SPRAY LINE



# EL050 – ENERGY LINE UNDERBODY BLACK



Prêt à l'emploi



Epaisseur du film:  
40-60 µ



A l'air à 20° C:  
20-30 min

## DESCRIPTION

Finition protectrice acrylique noire à effet structuré, en bombe prêt à l'emploi

## DOMAINE D'UTILISATION

Utilisé en carrosserie de retouche pour les peintures des parties souscoque et parties plastiques (après l'application de l'apprêt).

## CARACTERISTIQUES

- Utilisation facile puisque prêt à l'emploi (bombe)
- Application facile
- Assez bon pouvoir garnissant
- Absorption basse des laques de finition
- Excellente apparence structurée

## PREPARATION DU SUPPORT

### Vieilles peintures

Laques, apprêts et mastics doivent être dégraissés avec 00699 HYDROCLEANER / 00665 HYDROCLEANER SLOW et poncés.

### Tôle d'acier

Appliquer une couche croisée de EL030 ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER.

### Plastique

Appliquer une couche de EL010 ENERGY LINE PLASTIC PRIMER.

## APPLICATION

Au pistolet.

**Prêt à l'emploi.** Bien agiter 2-3 minutes avant l'usage

Température d'application: 15-30°C

Nb de couches: 2-3

Distance de pistolage: 20-25 cm

Temps d'évaporation: 5-10 minutes à 20°C

Epaisseur recommandée: 40-60 µ

**DIR 2004/42/CE: Finitions spéciales IIB/e - COV prêt à l'emploi 840 g/l**

**Ce produit prêt à l'emploi contient au maximum <840 g/l de COV**

---

## **SECHAGE**

**A l'air à 20°C**

20-30 minutes

---

## **SURAPPLICATIONS CONSEILLEES**

Toutes les laques de finition de la gamme de produits Lechler peuvent être sur-appliquées sans ponçage après le temps d'évaporation.

---

## **NOTES**

En cas de peinture de bandes souscoque il est possible de terminer le cycle d'application en appliquant seulement EL050 ENERGY LINE UNDERBODY BLACK.

ATTENTION: Après utilisation renverser la bombe et vaporiser le produit résiduel dans le petit tube, afin d'éviter les problèmes d'engorgement pendant le stockage avant l'utilisation suivante.

STABILITE AU STOCKAGE A 20°C: 24 mois

**FICHE TECHNIQUE N° 0504-F**  
**REV. 03/2016**

Le contenu de cette fiche est le résultat d'essais réalisés scrupuleusement et de nos connaissances techniques les plus avancées. Les données de cette fiche ne sont publiées qu'à titre informatif et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à l'utilisation des produits décrits. Les conditions d'application sont hors de notre contrôle.