

Standocryl Vernis VOC Performance K9590



Standocryl K9590 VOC Performance est un vernis polyvalent. Grâce à son application facile et sûre ainsi qu'à son temps de séchage rapide et flexible, le rendement des ateliers peut être optimisé. Ce vernis permet des résultats très brillants.

- Application facile, rapide et fiable en 2 couches avec un court temps de désolvatation intermédiaire.
- Excellente stabilité verticale.
- Très bel aspect de finition et brillant élevé.
- Séchage rapide et flexible : 60°C/15 min ou 40°C/30 min.
- Process rapide. Il peut être poli et prêt au remontage directement après séchage au four et un court temps de refroidissement.
- Adapté à tous types de réparation : du petit dommage à la peinture complète.
- Ratio de mélange simple en 2:1 avec le Durcisseur Standox VOC Performance 15-30 + 10% de Standocryl Additif VOC 2K Performance 5870.

Vernis VOC facile à appliquer et à séchage rapide pour d'excellents résultats.



The Art of Refinishing.

Standocryl Vernis VOC Performance K9590

Préparation - application du produit STANDARD - VOC



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Base mate Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Les surfaces doivent être séchées / désolvatées conformément à la Fiche Technique avant application
Finitions existantes : Les surfaces doivent être poncées et dégraissées avant application.



Vernis		Durcisseur		Diluant	
Volume	Poids	Volume	Poids	Volume	Poids
2	100	1	52	10%	13
K9590		VOC PH 15-30		5870	



Durée de vie du mélange à 20°C: 1 h 30 min - 2 h



	Buse	Pression de pulvérisation	
HVLP	1.2 - 1.3 mm	0.7 bar	pression d'atomisation
Conforme	1.2 - 1.3 mm	1.8 - 2 bar	pression d'entrée
voir les instructions du fabricant			



2 couches
Désolvatation intermédiaire et finale: 2 min - 5 min
Temps de désolvatation avant séchage IR: 5 min



	VOC PH 15-30
18 - 22 °C	12 h - 16 h
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Directives pour équipement IR onde courte
Mi-puissance: 2 min
Pleine puissance: 8 min

Conforme COV

2004/42/IIB(c)(420) 420: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(c)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 420 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 420 g/l.

Standocryl Vernis VOC Performance K9590

Produits

Standocryl Vernis VOC Performance K9590

Standox Durcisseur VOC Performance 15-30


Standocryl Additif VOC 2K Performance 5870

Standox Raccordeur Performance 5730

Mélange du produit




Les proportions de mélange avec des agents spéciaux sont indiquées dans le tableau de mélange produit sur le Standwin IQ et dans les FT spécifiques.



DIN 4: 14 - 16 s à 20°C



50 - 60 µm



Standocryl Vernis VOC Performance K9590 peut être recouvert dans les 24 heures, sans ponçage intermédiaire



Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté pour pistolet adapté.

Remarques

- Ce vernis est conçu pour le séchage productif à 40°C et 60°C.
- Les réparations avec raccord nécessitent l'utilisation d'un diluant raccordeur spécifique : Standox Raccordeur Performance 5730. Se reporter à la Fiche Technique originale de la qualité sélectionnée.
- Le produit doit être à température ambiante (18-25°C) avant utilisation.
- Le surplus de produit prêt à l'emploi ne doit pas être reversé dans sa boîte d'origine.
- Refermer fermement le bidon contenant l'activateur immédiatement après utilisation, car ce produit réagit avec l'humidité de l'air et l'eau et perd son effet de durcissement.
- Le matage du Standocryl Vernis VOC Performance Pro K9590 n'est pas possible.
- Pour les supports plastiques et flexibles, l'ajout de Standox Additif Elastique 5660 n'est pas nécessaire avec ce Vernis. La préparation avec un apprêt élastifié reste obligatoire, voir la fiche technique concernée pour tous détails.
- Allouer un temps supplémentaire de chauffe pour que l'élément atteigne la température.
- Dans les pays non soumis à la législation sur les COV, la base mate solvantée Standox Basecoat peut être utilisée.

Standocryl Vernis VOC Performance K9590

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Standox. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Standox, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.

