



REFACE

APPRET POLYESTER AU PISTOLET

Description	REFACE est un apprêt polyester 2K au pistolet, idéal pour la préparation de toute surface irrégulière en acier ou fibre de verre. REFACE offre une couverture solide, une adhésion parfaite au métal, un ponçage facile et une base excellente pour la plupart des peintures. • Très garnissant. • Séchage rapide. • Ponçage facile.
Informations santé et sécurité	SEULEMENT POUR UTILISATION PROFESSIONNELLE. Lire les instructions avant utilisation. IMPORTANT: ce produit se compose de matériels dangereux, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. Elles sont disponibles via votre grossiste ou via le site Web U-POL WWW.U-POL.COM. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé.
Préparation des surfaces et utilisation	REFACE peut s'appliquer sur du métal, du mastic polyester, de la fibre de verre et sur toute base de peinture originale exceptée acrylique thermoplastique. • Tôle d'acier mise à nue - poncer avec du papier P180 et dégraisser. • Ancienne peinture - poncer avec du papier P400 et dégraisser.
Durcisseur	Bien mélanger REFACE et durcisseur. Proportion 5% de durcisseur par volume ou 3% par poids. Mélanger seulement la quantité nécessaire. et ne pas reverser de produit mélangé dans la boîte.
Pression	Une pression de 3 à 3.5 Bar est nécessaire pour le pistolet.
Application	S'assurer que le mélange est très homogène. La température minimum d'utilisation est de 15°C. Un pistolet à gravité est préférable. Utiliser une buse de 2-3mm. Tenir le pistolet à 15-20cm du panneau. L'application mouillée sur mouillée est possible avec une attente de 5-10 minutes entre chaque couche.
Pouvoir couvrant	Environ 100 à 150 microns par couche.
Durée de vie du mélange	Le produit mélangé reste liquide et utilisable de 20 à 30 minutes à 20 degrés C.
Temps de séchage	2 à 3 heures à 20°C. ou 30 minutes à 60°C. Le temps de séchage dépend de l'épaisseur, de l'humidité et de la température ambiante.
Peinture	Poncer, nettoyer et sécher complètement. REFACE peut être recouvert par la majorité des sous-couches de systèmes de peintures
Codes produits	UPOL/SF1 - Bidon 1l. UPOL/SF2 - Bidon 2.5l. HAR/SF - Bouteille 60 ml.