

FT BOMBE DE PEINTURE BRILLANT DIRECT

DOMAINE D'APPLICATION

"USAGE EN INSTALLATIONS INDUSTRIELLES"

Laque polyacrylique de haute qualité pour la mise en peinture de biens d'équipement, machine agricole et travaux publics, etc. Grand pouvoir couvrant, séchage rapide, haute brillance, flexibilité et résistance aux intempéries.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	1 00 - 1 30
Finesse de Broyage (μ)	5 - 10
Viscosité de livraison à 20°C	90 - 100 sec. Ford n° 4
% Extrait sec (poids / volumen)	51 - 61 % poids ; 44 - 48 % volume (Mélangé avec le durcisseur)
V.O.C. (g/l)	490 (Mélangé avec le durcisseur)
Type de produit	Acrylpolyuréthane
Couleur	Nuancier RAL UNE NCS BS etc.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Préparation de la surface :

- Acier: Dégraissage et désoxydation. Imprimer avec F-282/2 Primaire Epoxy Phosphate de Zinc, F-286/2 SHOP-PRIMER Epoxy ou F-714 SHOP-PRIMER.

Pour une protection anticorrosive avant la mise en peinture, il est conseillé d'appliquer l'apprêt époxy antirouille ECAR ES600




Secouer la bombe
Mélangez l'aérosol pendant 2min.




Temps de séchage
3 h. Non collant



Temps de séchage
15 min



Évaporation
10-15 min
60°C/45 min (En Cabine)



Distance de pulvérisation
15-20 cm



Température d'application
Température ambiante.



Déchets
Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections
Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.



Stockage
A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25°C.

REMARQUES GÉNÉRALES

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Rendement théorique (m²/l) : 1-2m²

Brillance 60°-60° : > 93 %

Recouvrabilité : 8 h. Si le produit est utilisé comme Antigraffiti, il faut poncer et dégraisser préalablement.

La durée de vie du mélange peut varier suivant la nature du diluant (lent, rapide) et de la température.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.