



31590 CLEAR GLOSSY MS-HCR



1000 ml +
500 ml +
100 ml

Durée de vie à 20°C:
4 h



Ø1.2-1.4 -mm
3.5-4 Atm
Nb de couches: 2



A l'air à 20°C:
Hors poussière: 10 min.
Manipulable: 2-6 h
Sec à cœur: 24h
En cabine à 60°C:
Manipulable: 15-20'
Sec à cœur: 60'
En cabine à 80°C : 40'

DESCRIPTION

Vernis bi-composant à séchage rapide.

DOMAINE D'UTILISATION

Peinture de parts et composants de véhicules industriels et articles industriels.
Appliquer exclusivement sur bases mates.

CARACTERISTIQUES

- Application facile
- Séchage rapide
- Bonne profondeur du film et bon brillant
- Très bonne résistance aux agents atmosphériques

APPLICATION

Au pistolet.

Rapport du mélange:

31590 CLEAR GLOSSY MS-HCR
00498 INDURITORE AD/MR (durcisseur) ou
29355 LECHSYS ACRITOP STANDARD HARDENER (durcisseur) ou
29356 LECHSYS ACRITOP FAST HARDENER
00622 DILUENTE AB/CM (diluant) ou
00825 LECHSYS UNIVERSAL STANDARD THINNER (diluant)

Poids/volume

1000 parts
500 parts

100 parts

Durée de vie à 20°C : 2-4 heures en fonction du durcisseur utilisé

Viscosité à l'application : 18±1" Coupe FORD 4

Ø Buse du pistolet: 1.2 -1.4 mm

Pression de l'air: 3.5- 4 Atm

Nb de couches: 2

Intervalle entre les couches : 5 –10 min.

Epaisseur conseillée: 40 µ

Conditions d'application : 20-25°C 50-70% HR

Rendement théorique: 1kg de mélange = 10 m² à 40 µ

V.O.C. du produit prêt à l'emploi = 555 g/l



SECHAGE

A l'air à 20°C

Hors poussière : 10-15'

Manipulable: 2-6 h en fonction du durcisseur utilisé

Sec à cœur: 24 h

En cabine à 60°C

Manipulable: 15-20'

Sec à cœur: 60'

En cabine à 80°C

Sec à cœur: 40'

FICHE TECHNIQUE N° 0591-F

REV. 10/2018

Le contenu de cette fiche est le résultat d'essais réalisés scrupuleusement et de nos connaissances techniques les plus avancées. Les données de cette fiche ne sont publiées qu'à titre informatif et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à l'utilisation des produits décrits. Les conditions d'application sont hors de notre contrôle.