

## FT PEINTURE BRILLANT DIRECT ECAR-815

À UTILISER AVEC LE DILUANT ACRYLIQUE ET800 ET LE DURCISSEUR EH3000 EN APPLICATION STANDARD.

### DESCRIPTION

Peinture polyacrylique de haute qualité pour la mise en peinture de biens d'équipement, machine agricole et travaux publics et véhicules industriels.

Grand pouvoir couvrant, séchage rapide, haute brillance, flexibilité et résistance aux intempéries.


### PRÉPARATION DE LA SURFACE

La peinture brillant direct ECAR-815 doit être appliquée sur des surfaces apprêtées et dégraissées.


### MODE D'APPLICATION

La peinture brillant direct ECAR-815 s'applique en 2 couches uniformes.

**Ne pas revernir l'ensemble.**




**Rapport**  
2:1 avec EH3100



**Rapport de mélange**  
ET800 : 10-15%



**Réglages pistolet**  
Pression d'application (Atm) : 3,5 - 4,0



**Buse**  
Ø 1.3 - 1.5mm  
Possible d'utiliser Ø 1.4-1.6mm




**Filtre**  
Épaisseur : 125 microns



**Temps de séchage**  
Hors poussière : 20min  
Sec au toucher : 45min  
Sec à cœur : 12-16h



**Temps de séchage**  
Cabine : 60min à 60°C




**Nombre de couches**  
1 ou 2 croisées avec 10min d'intervalle entre les couches.



**Durée du mélange**  
2h à 20°C



**Viscosité**  
110" ± 20 Din 4  
Applic. 18sec DIN4



**Épaisseur des couches**  
Épaisseur film sec : 50-60 microns



**Ponçage orbitale**  
À sec :  
P600-P800 : Peinture existante  
P500-P600 : Apprêt

### REMARQUES GÉNÉRALES

**Rendement théorique (m2/Kg) : 8 -9**

**Gloss : 100%**

**Nettoyage :** Nettoyer les pistolets et le matériel immédiatement après utilisation.

*La durée de vie du mélange peut varier suivant la nature du diluant (lent, rapide) et de la température.*

**Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.**

**Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.**

**Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.**