


8-145/14510/14540 HS Apprêt Gris/Blanc/Noir (Sanding)

8-145/14510/14540 HS Apprêt Gris/Blanc/Noir (Non-sanding)


8-145/14510/14540 HS Apprêt Gris/Blanc/Noir (Sanding)

APPLICATION



Rapport de mélange

: 3:1 (Apprêt: Durcisseur 2K/MS) Ajouter max.10% diluant.
 6:1 (Apprêt: Durcisseur HS420) Ajouter max.25% diluant
 (*).
 4:1 (Apprêt: Durcisseur HS) Ajouter max.15% diluant (**).



Viscosité d'utilisation DINCUP 4mm/20°C

: Pistolet à air (sec) : 20-22
 Pot sous pression (sec) : -
 Airless (sec) : -

(*) Pour information Endurededores, Diluyentes y Regletas réferez à l'information relation (Technique de système)

(**) Attention: le durcisseur HS 8-130 doit être utilisé uniquement pour les retouches (spot repair)




Pistolet à gravité
 Pistolet à aspiration
 Pot sous pression
 Airless
 HVLP
 HE

Ouverture Pistolet (mm)


Pression de pistolage (bars)

1,3-1,8	3,0-3,5
1,4-1,8	3,0-3,5
-	-
-	-
1,3-1,8	Selon le fabricant
1,3-1,8	Selon le fabricant



Passages au pistolet / Épaisseur des couches (µm)

: 1-3 / 60-180



Durée d'évaporation (min) 20°C : 5-10



Temps de séchage 20°C : 16h
 (min) 60°C Obj. : 20-30



Durée de vie en pot 20°C : 20-30
 (min)

8-145/14510/14540 HS Apprêt Gris/Blanc/Noir (Sanding)



INFORMATION PRODUIT

- Domaine d'application** : Voitures particulières. Convient aux réparations et fonds neufs.
- Base chimique** : Résines hydroxyacryliques à deux composants.
- Caractéristiques générales** : Cet apprêt au pistolet à haut extrait sec est un produit à 2 composants qui s'applique aisément. Can be finished wet-on-wet.
- Produits annexes** : 47-30/47-40/47-50/47-60 (2K), 47-35/47-55/47-65 (MS), 8-130/8-140/8-150/8-160 (HS), 8-430/8-440/8-450/8-460 (HS420), 1-141/1-151/1-161/8-171

Réglementations de l'Union Européenne


- VOC code** : 2004/42/IIB(c)(540)534
- Sous-catégorie de produits (prévues directives 2004/42/CE) et valeur COV max. (ISO 11890-1/2) prêt à l'emploi** : IIB/c. Primaire - Surfaceur/bouche-pores et primaire divers (pour métaux).
Valeurs limites de l'UE : 540g/l. (2007)
Ce produit contient un maximum de 534 g/l de COV.

Propriétés physiques	Densité relative (kg/l)	: 1.562 à 1.622
	Point d'éclair	: Vase clos: 27.5°C (81.5°F)
	% vol. Solide	: 51
	Economy	: 8 m²/L/60 µm
	Brillance	: Mat
	Couleur	: Gris./ Blanc./ Noir.

- Support** : Washprimer, sur anciennes couches de laque et certains plastiques.
- Couche de fond** : 1-15
- Matériel de finition** : Série 900+ et Série 3000 HS420
- Nettoyage accessoires** : 1-051 Nettoyant au Pistolet
- Stabilité de stockage (ans)** : min. 2
(Dans des conditions normales de stockage et bidon non ouvert).


8-145/14510/14540 HS Apprêt Gris/Blanc/Noir (Non-Sanding)

APPLICATION



Rapport de mélange


: 3:1 Apprêt: Durcisseur 2K/MS Ajouter max. 20% diluant.
 6:1 (Apprêt: Durcisseur HS420) Ajouter max. 35% diluant
 (*).



Viscosité d'utilisation DINCUP 4mm/20°C

: Pistolet à air (sec) : 16-17
 Pot sous pression (sec) : -
 Airless (sec) : -

(*) Pour information Endurededores, Diluyentes y
 Regletas réferez à l'information relacion (Technique
 de système)



Pistolet à gravité

Pistolet à aspiration

Pot sous pression

Airless

HVLP

HE

Ouverture Pistolet (mm)

1,3-1,5

1,4-1,6

-

-

1,3-1,5

-

Pression de pistelage (bars)

3,0-3,5


3,0-3,5

-

-


Selon le fabricant

Selon le fabricant



Passages au pistolet / Épaisseur des couches (µm)

: 1 / 20-25



Durée d'évaporation (min)

20°C : 15-20



Temps de séchage (min)

20°C : -

60°C Obj. : -



Durée de vie en pot (min)

20°C : 30

8-145/14510/14540 HS Apprêt Gris/Blanc/Noir (Non-Sanding)**INFORMATION PRODUIT**

- Domaine d'application** : Voitures particulières. Convient aux réparations et fonds neufs.
- Base chimique** : Résines hydroxyacryliques à deux composants.
- Caractéristiques générales** : Cet apprêt au pistolet à haut extrait sec est un produit à 2 composants qui s'applique aisément. Can be finished wet-on-wet.
- Produits annexes** : 47-55/47-65 (MS), 8-450/8-460 (HS), 1-141/1-151/1-161

Réglementations de l'Union Européenne

- VOC code** : 2004/42/IIB(c)(540)534
- Sous-catégorie de produits (prévue directive 2004/42/CE) et valeur COV max. (ISO 11890-1/2) prêt à l'emploi** : IIB/c. Primaire - Surfaceur/bouche-pores et primaire divers (pour métaux).
Valeurs limites de l'UE : 540g/l. (2007)
Ce produit contient un maximum de 534 g/l de COV.

Propriétés physiques	Densité relative (kg/l)	: 1.562 à 1.622
	Point d'éclair	: Vase clos: 27.5°C (81.5°F)
	% vol. Solide	: 51
	Economy	: 10 m²/L/50 µm
	Brillance	: Mat
	Couleur	: Gris./ Blanc./ Noir.

- Support** : Washprimer, sur ancienne couches de laque et certains plastiques.
- Couche de fond** : 1-15
- Matériel de finition** : Série 900+ et Série 3000 HS420
- Nettoyage accessoires** : 1-051 Nettoyant au Pistolet
- Stabilité de stockage (ans)** : min. 2
(Dans des conditions normales de stockage et bidon non ouvert).