INFORMATIONS TECHNIQUES
RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL
Fiche technique rev. 1 du 2024-07-09

AUTOMOTIVE REFINISH EXPERT


FT PEINTURE JANTES ECAR EX480

DESCRIPTION

La peinture jantes Aluminium ECAR est un produit avec un haut pouvoir couvrant qui sèche extrêmement rapidement et qui est très facile à appliquer.
Cette peinture est destinée à être appliquée sur les jantes mais elle peut également être utilisée dans le secteur industriel pour la peinture de divers articles.
La peinture jantes ECAR EX480 peut être appliquée directement sur la tôle, sur l'antirouille, sur l'apprêt ou sur une ancienne peinture bien séchée et poncée.
La teneur en COV de 790 g/lt rend cette peinture conforme à la directive CE 2004/42 en tant que finition spéciale à effet métallique en une seule couche et elle peut donc être utilisée dans les ateliers de réparation automobile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature du produit : Nitro-cellulose modifiée
Aspect : Satin poli
Couleur : Aluminium léger (comme le code Fiat 690)
Poids spécifique : 0.9 kg



Rapport de mélange
Rapport de mélange au poids :
100 vol. de peinture (100gr)
95 vol. de diluant ECAR ET400 (90gr)




Réglages pistolet
Pression d'application : 4 - 5 bars



Buse
Pistolet gravité : 1,4 - 1,5 mm
Pistolet à aspiration : 1,5 - 1,7 mm




Temps de séchage
Hors poussière à 20°C: 10 min
Sec au toucher à 20°C : 40 min
Séchage à cœur : 6h



Nombre de couches
2 couches à 5 min d'intervalle



Épaisseur
Épaisseur du film sec : 20 microns



Viscosité
180" Ford 4



Température d'application
Température ambiante.



Déchets
Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



Protections
L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.



Stockage
A stocker 2 ans sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

REMARQUE GÉNÉRALE

Rendement théorique : 12 m²/kg
La durée de vie du mélange peut varier suivant la nature du diluant (lent, rapide) et de la température.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit. Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr