

FT VERNIS ANTIROUILLE TOUS SUPPORT SATINÉ ECAR

DESCRIPTION

Vernis antirouille tous support accroche directe satiné sur l'acier inoxydable, tôle galvanisée, aluminium, alliage de zinc, laiton, fibre de verre, ABS, polyuréthane, nylon (PA*), polyuréthane (pur) utilisé pour vernissage industriel.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Préparation surfaces en acier, aluminium et ses alliages, laiton et zinc :

Dégraisser avec diluant anti-silicone ET900 et opacifier avec du Scotch brite.

Excellente durabilité à l'intérieur et à l'extérieur.

Pour augmenter les résistances anticorrosives, il est nécessaire d'utiliser en amont un primer époxy mouillé sur mouillé.

Appliquez la peinture ECAR-731 puis appliquez votre vernis antirouille tous support satiné environ 20 à 40 min après la peinture.

MODE D'APPLICATION

- Retirer le capuchon arrière de l'aérosol de vernis.
- Tirer la goupille.
- Visser la goupille d'un tour complet (dans le sens des aiguilles d'une montre), afin de percer la capsule.
- Mélangez l'aérosol pendant 2 minutes.
- Vous pouvez utiliser l'aérosol et appliquer le vernis !

ATTENTION : Durée de vie de l'aérosol une fois percuté : 24h

**Secouer la bombe**

Mélangez l'aérosol pendant 2 minutes.


**Temps de séchage**

Séchage à l'air (20°C) :


- Hors poussière : 15 min
- Sec au toucher : 2h
- Sec en profondeur : 48h
- Au four à 60°C : 1h

**Temps de séchage**

20 min.

**Nombre de couches**

2 couches avec 10min d'intervalle

**Distance de pulvérisation**

15-20cm

**Viscosité**

20-30 sec FORD N°4

**Température d'application**

Température ambiante.

**Déchets**

Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

**Protections**

L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.

**Stockage**

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

LE-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr

REMARQUES GÉNÉRALES

Résistance au brouillard salin (anti-corrosion) : 200h sur acier

Rendement théorique (m²/l) : 1-2m²

Brillance 60°-60° : 15±5

Dureté Koenig : 120±20

Recouvrabilité : 18h

Durée de vie en emballage d'origine fermé : Au moins 6 mois après sa fabrication et sans avoir été percuté. Au delà consulter notre département technique.

La durée de vie du mélange peut varier suivant la nature du diluant (lent, rapide) et de la température.

Si utilisé à l'intérieur, il répond à la loi 2004/42/IIB(e)(840)600

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr