

## PEINTURE EPOXY ECAR-1807

### PEINTURE EPOXY POUR SOL EN POT

## DESCRIPTION

Mise en peinture des sols en béton, signalisation de zones de travail. Applicable au rouleau, à la brosse ou au pistolet. Excellentes propriétés, combinant dureté et élasticité. Dû à sa nature chimique, il possède une haute résistance aux graisses et huiles, acides, diluants, solutions alcalines et salines. Grande imperméabilité à l'eau.

Aussi valable en tant que couche finale en système de protection d'acier en machines industrielles, grâce aux bonnes propriétés physico-chimiques du film.

## PREPARATION DU SUPPORT

Les surfaces doivent être sèches, libres d'huiles, graisses, poussière, etc, et ne pas avoir été traitées avec des produits anti-adhérents, quartz, etc. Vérifier que la surface est légèrement poreuse pour faciliter la pénétration de la première couche de peinture. Sur des surfaces en acier bien sèches, sans huiles, graisses, poussière...

## MODE D'APPLICATION

Application au rouleau : deux ou trois couches selon l'état de la surface.

Brosse : Seulement pour les petites surfaces.

Au pistolet, diluer comme pour la première couche (25-30")



### Rapport de mélange

3,5:1 vol.  
6:1 poids



### Temps de séchage

3h. Non collant



### Évaporation

8 heures (1u02b3u1d49 passe et  
2u1d49 passe)



### Durée du mélange

8 heures



### Viscosité

1u02b3u1d49 passe : 25-30"  
2u1d49 passe : 55-65"



### Déchets

Seuls les contenants vides  
doivent être portés au recyclage.  
Les contenants non vides  
doivent être apportés dans un  
centre de collecte spécifique.



### Protections

L'utilisation de protection est  
recommandée pour appliquer le  
produit.



### Stockage

À stocker sous couvert en lieu  
frais et ventilé en évitant  
l'exposition à la lumière solaire.  
Température de stockage  
conseillée entre 5 et 25°C.  
Durée de vie en emballage  
d'origine fermé. Au moins 2 ans  
après sa fabrication. Au-delà,  
consulter notre département  
technique.

## REMARQUE

Avec des températures inférieures à 10°C et une humidité supérieure à 75 %, le séchage peut se voir retardé et des voilages risquent d'apparaître.

**Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.**

**Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.**

**Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.**

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | [www.peinture-ecar.fr](http://www.peinture-ecar.fr)