**BERNARDO ECENARRO, S.A.**
Poligono Industrial San Lorenzo s/n
20870 Elgoibar (SPAIN)
Tel.: +34 943 74 28 00
Fax: +34 943 74 06 03
www.bernardoecenarro.com

# FICHE TECHNIQUE



**BESA-WET**

APPRÊT ACRYLIQUE MOUILLÉ SUR MOUILLÉ 2 C.

Edition: 021 2014/04

Cod: 5546500000.00000.021

## DOMAINE D´APPLICATION

Apprêt acrylique 2c développé pour optimiser la mise état dans le secteur du Refinish tout en permettant une remise en peinture à partir de 15-20 min sans ponçage. Améliore la productivité dans l'atelier tout en économisant les temps d'utilisation de la cabine.
Le produit a été conçu pour une application sur des surfaces neuves avec de la cataphorèse,même sans ponçage, rayures ou dommages dans la carrosserie, et comme scelleuse et intégrateur des zones plus amples réparées.
Facile d'appliquer et d'aspect satiné et doux qui permet de détecter des impuretés avant de passer la finition.
Bon accrochage sur des supports comme cataphorèse, acier, acier galvanisé et aluminium dégraissés et sur des plastiques tels que PP-EPDM, PVC, PA, PC, MA, SMC, NORYL, ABS et PUR.

## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|---|---|
| Densité à 20ºC (g/cc) | 1,28 ± 0,03 |
| Finesse de Broyage (µ) | 15 - 20 |
| Viscosité de livraison à 20ºC | 75 - 85 KU (Stormer) |
| % Extrait sec (poid / volumen) | 60 % ± 2 poids; 45 % ± 2 vol. (Mélangé avec le durcisseur) |
| V.O.C. (g/l) | 537 (Prêt à l'emploi) - (2004/42/CE) IIB (C) (540) |
| Type de produit | Acrylique |
| Couleur | Gris 7040 |

## PREPARATION DE LA SURFACE

Avant de commencer l'application, il faut poncer, nettoyer et dégraisser correctement.
Recouvrable avec des bases mâtes à revernir de la série 500 URKI-MIX et URKI-VOC ainsi que des bases mâtes hydro.

## MODE D´APPLICATION

Laisser 5 min. approximativement entre chaque couche ou jusqu'au matage. Ne jamais appliquer des épaisseurs élevées afin d'éviter des retards dans la mise en peinture, des enterrements et de pertes de brillance.
**Faire l'application pour obtenir une finition fine et uniform.**





E-224
4:1 vol.




1-1.5 h.




20-25"
FORD nº 4



URKISOL 8229
25-30 %
1,3 mm.



40-60 my



5´aprox.



20´



12-15´



Pas nécessaire.

Après 4 jours P500

## CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

| | |
|---|---|
| Rendement théorique (m²/l) | 8 - 9 (50 my) |
| Brillance 60º-60º | Satin |
| Recouvrabilité | 15 - 20 min. 4 jours sans poncer. |

# FICHE TECHNIQUE

**BERNARDO ECENARRO, S.A.**
Poligono Industrial San Lorenzo s/n
20870 Elgoibar (SPAIN)
Tel.: +34 943 74 28 00
Fax: +34 943 74 06 03
www.bernardoecenarro.com



**BESA-WET**

APPRÊT ACRYLIQUE MOUILLÉ SUR MOUILLÉ 2 C.

Edition: 021 2014/04

Cod: 5546500000.00000.021

**STOKAGE**

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumiere solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 ºC.
Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département téchnique.

BERNARDO ECENARRO,S.A. est libre de modifier en tout moment les caractéristiques de produit. Dans ce cas,une nouvelle fiche tecnique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit será acceptée