

DESCRIPTION DU PRODUIT

Apprêt époxy multifonction pour l'accroche, le remplissage ou comme apprêt intermédiaire, utilisé comme protection contre l'osmose et la corrosion. Le primaire époxy bi-composant se présente sous forme de bombe aérosol, ce qui rend son utilisation très simple et rapide. Peut être appliqué sous et au-dessus de la ligne de flottaison.

INFORMATION PRODUIT

TYPE DE SURFACE	stratifié, acier, aluminium, peintures et vernis 2K (En bon état et poncé)
COULEUR	blanche
GLOSS	Mat
SOLIDES EN VOLUME	N'est pas applicable
DENSITÉ	N'est pas applicable
COV	690g/l
TAUX DE MÉLANGE	N'est pas applicable
MODE D'APPLICATION	Aérosol


MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DE SURFACE **Stratifié**– le sel et les autres contaminations sont éliminés avec de l'eau douce sous pression, puis attendez que la surface soit sèche. L'étape suivante consiste à poncer la surface avec du papier abrasif P100-P240. Dépoussiérer et dégraisser la surface avec Sea-Line Cleaner.


Acier– sel et autres salissures laver à l'eau sous pression. Attendre jusqu'à ce qu'il soit sec. Nettoyer la surface avec de la vapeur abrasive au degré Sa 2,5. Sur une petite surface, utilisez une meuleuse d'angle. Dépoussiérer et dégraisser la surface avec Sea-Line Cleaner.

Aluminium–poncer la surface au P120. Enlevez toute corrosion. Rincer soigneusement la surface avec une solution d'ammoniac à 10 %. Commencez à peindre au plus tard 6 heures après avoir terminé le meulage et le nettoyage.


PRÉPARATION DU PRODUIT Le produit est livré en bombe aérosol. Voir les instructions ci-dessous sur la façon de l'utiliser.




Secouez la boîte pendant 2 minutes, le bruit de la balle en mouvement doit être entendu depuis l'emballage, seul cela permet un mélange correct.



Retirez le bouton-poussoir rouge du capuchon. Tournez la boîte de 180° et placez le bouton-poussoir sur la goupille à la base de la boîte.




Lorsque la boîte est placée à l'envers sur une surface ferme, appuyez à fond sur le bouton-poussoir rouge, avec la paume de votre main.




Après le déclenchement, secouez une fois de plus la boîte pendant 2 minutes, vous devez entendre le son d'une balle en mouvement depuis l'emballage.


APPLICATION



Ajustez la buse en ajustant la force et le mode de pulvérisation aux paramètres d'application demandés



Distance de pulvérisation : 10 ~ 20 cm



Intervalle de recouvrement, environ 5-10 minutes

Nombre de couches

2-4 couches (épaisseur totale du film 200µm DTF)

Durée de vie en pot

environ 48 h à 20°C, humidité relative env. 40-50 %.

AVIS Le temps de traitement dépend de la température ambiante. Des températures plus élevées réduisent la durée de vie en pot, des températures plus basses la prolongent. Ne traitez pas en dessous de la température ambiante 15~25°C.

INFORMATIONS DE SÉCHAGE

Sec à la poussière	Sec au toucher	Sec à poncer	Entièrement durci
1h30	3-5h	24h	7 jours

Les temps indiqués doivent être considérés à titre indicatif seulement. Le temps de séchage réel peut être plus long ou plus court en fonction de l'épaisseur du film, de la ventilation, de l'humidité, etc. La définition des temps de séchage est liée à la norme DIN 53150

NOTES IMPORTANTES

Pendant le processus d'application, la température de l'air doit être d'au moins 18-25°C, l'humidité 40-50%. Après activation, le produit doit être conservé à température ambiante entre 15 et 25 °C.

Ne pas appliquer Epoxy Primer 2K sur des produits monocomposants. Évitez de peindre en plein soleil. Pour le dégraissage, utilisez Sea-Line Cleaner.

Une couche d'apprêt maximale sans apprêt permanent est appliquée uniquement lorsque la surface est exempte de farinage et d'autres contaminations. Si le revêtement

d'apprêt a été exposé à la lumière directe du soleil, il doit être propre et poncé, le retrait de la couche supérieure fournira une meilleure adhérence. L'immersion ne doit être effectuée qu'après le durcissement de la dernière couche d'apprêt et de peinture antiallure.

Après avoir peint, retournez la bombe et pulvérisez la valve jusqu'à ce qu'elle soit vide. La bombe aérosol complètement vide, jetée dans la poubelle de recyclage. Les bidons contenant du matériau durci doivent être éliminés comme des déchets spéciaux.

Après durcissement, il est recommandé de poncer la surface avec du papier abrasif P240-P400

TRAVAUX SUIVANTS

Sea-Line Epoxy Primer 2K Spray peut être fini avec :
système époxy
peinture et vernis polyuréthane 2K
peintures antiallures

INFORMATIONS DE STOCKAGE ET DE SÉCURITÉ

DURÉE DE CONSERVATION 36 mois à compter de la date de fabrication

STOCKAGE Le produit non activé doit être stocké dans des récipients hermétiquement fermés, à une température de 15-25°C et une humidité de 60%, loin des sources de feu, de chaleur et du soleil. La boîte doit être stockée et transportée en position verticale.

CONDITIONS SSE Veuillez suivre les consignes de sécurité de la fiche de données de sécurité et respecter les lois sur la sécurité au travail. La règle générale est d'éviter le contact du produit avec la peau et les yeux. Lorsque vous utilisez le produit dans de petits espaces fermés, vous devez prévoir une ventilation forcée. Il est également recommandé de protéger votre système respiratoire, vos yeux et votre peau. Des précautions particulières doivent être prises dans le domaine de la protection contre les incendies et les risques d'explosion.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ Toutes les données contenues dans ce document ont été préparées à des fins d'information uniquement. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des résultats des actions des utilisateurs sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. L'utilisateur est responsable de la fabrication de l'échantillon de contrôle et de la détermination de l'adéquation du produit à des applications spécifiques et individuelles. Société Troton Sp. z oo n'assume aucune responsabilité pour tout dommage ou manque à gagner lié à une mauvaise utilisation des produits. Toutes les informations sont basées sur des recherches scrupuleuses en laboratoire et sur de nombreuses années d'expérience. Notre position de leader sur le marché ne nous dispense pas d'un contrôle qualité constant de nos produits. Cependant, nous n'acceptons aucune responsabilité pour les effets d'une utilisation ou d'un stockage inappropriés de nos produits, ou les effets de l'utilisation de nos produits d'une manière contraire à la norme de bonne fabrication.

QUALITÉ GARANTIE La production, le contrôle qualité et la réalisation des livraisons répondent aux exigences des normes ISO 9001 et 14001.