

APPRÊT 1K ECAR EF250**APPRÊT MONOCOMPOSANT ECAR EF250 (GRIS)****DESCRIPTION**

Apprêt acrylique 1K pour réparation automobile. Son séchage est rapide. Il ne nécessite pas l'ajout d'un durcisseur. Ses propriétés couvrantes et garnissantes, ainsi que sa forte adhérence, lui permettent d'être appliqué sur pratiquement toutes les surfaces.

Cet apprêt peut ensuite être recouvert de couches de finition acryliques 2K ou de couches de base 1K.


AVANTAGES

- Facile à utiliser
- Temps de séchage court
- Très bonnes propriétés de remplissage

SUPPORTS

- Acier et aluminium après dépolissage et dégraissage.
- Stratifiés à base de polyester et de verre (GFK/GRP) poncés.
- Mastic polyester.
- Plastique après avoir été apprêtés avec des apprêts pour matières plastiques 1k.
- Finitions anciennes en bon état après dépolissage et dégraissage.


Une bonne préparation de la surface est essentielle pour obtenir les meilleurs résultats de réparation.

**Rapport de mélange**

Apprêt : 100 %,
Diluant ECAR ET800 : 10-15 %

**Réglages pistolet**

RP : 2,0-2,2 bars
HLVP : 2,0 bars

**Buse**

RP : 1,6-2,0 mm
HLVP : 1,5-1,9 mm


**Temps de séchage**

En fonction de l'épaisseur de la couche :
- à 20°C : Env. 40 min
- à 60°C : Env. 15 min
Une température inférieure à 20°C augmente fortement le temps de séchage.

**Évaporation**

- Entre les couches : env. 5 min
- Avant le traitement thermique :
: env. 10 min (au ternissement)

La durée de l'évaporation dépend de la température et de l'épaisseur d'une couche.

**Nombre de couches**

2 - 3

**Viscosité**

à 20°C : de 30 à 50 secondes

**Ponçage orbital**

- à sec : P360-P500,
- à l'eau : P600-P1000

**Ponçage**

P280-P320

**Ponçage eau**

P800-P1000

**Température d'application**

À température ambiante pour de meilleurs résultats. La température ambiante et celle du produit doivent être proches.

**Déchets**

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

**Protections**

L'utilisation de protections est recommandée pour appliquer le produit. Protéger les yeux et les voies respiratoires.

**Stockage**

A stocker sous couvert en lieu sec, frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire et à l'abri du feu et de sources de chaleur.

REMARQUES GÉNÉRALES

Le taux de COV de ce produit est de = 533 [g/l].

Ce produit répond aux exigences de la directive de l'Union Européenne (2004/42/EC) qui prévoit pour cette catégorie des produits (B/3) les COV au niveau de 540 g/l.

- Les locaux doivent être bien ventilés.
- Nettoyer les outils juste après l'application.
- Tous les délais indiqués dépendent de l'épaisseur des couches

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr