FICHE TECHNIQUE

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Poligono Industrial San Lorenzo s/n
20870 Elgoibar (SPAIN)
Tel.: +34 943 74 28 00
Fax: +34 943 74 06 03
www.bernardoecenarro.com

URKI-PLAST

LAQUE STRUCTUREE POUR PLASTIQUES

Edition: 020 2011/11

Cod: 3038900000.00000.020

DOMAINE D´APPLICATION

Peinture Acrylique flexible spécialement formulée pour peindre les pare-chocs des véhicules. Aspect structuré satiné similaire aux pare-chocs originaux.
Utilisée comme primaire d'accroche pour plastiques. Recouvrable avec finitions Acryliques, Monocouches et Bi-couches.
Il est possible d'obtenir une vaste gamme de finitions en variant les conditions d'application.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20ºC (g/cc)	1,22 ± 0,03
Viscosité de livraison à 20ºC	85 - 100 KU
% Extrait sec (poids / volume)	57 % ± 2 en poids; 42 % ± 2 vol.
V.O.C. (g/l)	654 (2004/42/CE) IIB (E) (840)
Type de produit	Acrylique
Couleur	Noir 9005, Gris foncé 7870

PREPARATION DE LA SURFACE

Nettoyer avec de l'eau et du savon. Une fois la surface à peindre soit déjà seche, dégraisser avec Diluant nº 94. La surface à peindre doit être dégagée de taches d'huile et goudron.

MODE D´APPLICATION

Pist. pneumatique à gravité
Buse 1,8 mm ø; Pression 3-4 kg/cm²
Appliquer 1 ou 2 couches (laisser 5 min. entre couches)



URKISOL 8229
Struc-GROSS 0%
Struc-FIN 15%
LISSE 40%



50-100 my



Hors poussiére 5´
Non collant 20´

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m²/l)	4 - 5 (75 my)
Brillance 60º-60º	Mat
Recouvrabilité	4 h.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu fraist et ventilé en ´evitant l'exposition à la lumiere solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 ºC.
Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département téchnique.

BERNARDO ECENARRO,S.A. est libre de modifier en tout moment les caractéristiques de produit. Dans ce cas,une nouvelle fiche tecnique sera établie. Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit será acceptée