



VERNIS 1K ECAR EC2000**DESCRIPTION**

Vernis monocomposant ECAR EC2000


UTILISATION

Le vernis ECAR EC2000 est à mélanger avec le diluant ECAR ET400 (avec un rapport de 100 % de vernis pour 60 % de diluant). Pas d'ajout de durcisseur.


Exemple : pour 1L de vernis ECAR EC2000, ajoutez 600 ml de vernis ET400.

**Rapport****Rapport de mélange**

100 % de vernis pour 60 % de diluant

**Réglages pistolet**


4 bars

**Buse**

Ø 1,3 - 1,5 mm

**Temps de séchage**

sec au toucher : 30min à 20°C
sec en profondeur : 8h à 20°C

**Nombre de couches**

2 couches (5 min entre chaque)

**Épaisseur**

30-40 my

**Viscosité**

12s / 20°C

**Déchets**

Seuls les contenants vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

**Protections**

Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant l'application afin d'éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour un usage professionnel uniquement.

**Stockage**

2 ans à 20°C. A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

REMARQUES GÉNÉRALES

La durée de vie du mélange peut varier suivant la température.

Nettoyer le matériel immédiatement après utilisation. Les pièces doivent être bien ventilées.

Réservé à un usage professionnel.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr