

FT PEINTURE BRILLANT DIRECT UHS ECAR-2K20

À UTILISER AVEC LE DILUANT ACRYLIQUE ET800 ET LE DURCISSEUR EH7000 EN APPLICATION STANDARD.

DESCRIPTION

Peinture polyuréthane UHS de haute qualité pour la mise en peinture de biens d'équipement, machine agricole et travaux publics et véhicules.

Grand pouvoir couvrant, séchage rapide, haute brillance, flexibilité et résistance aux intempéries.

PRÉPARATION DE LA SURFACE


La peinture brillant direct ECAR-2K20 doit être appliquée sur des surfaces apprêtées et dégraissées.

MODE D'APPLICATION


La peinture brillant direct ECAR-2K20 s'applique en 2 couches uniformes.

Le séchage en profondeur permet de manipuler les pièces peintes mais la peinture reste fragile aux hydrocarbures.

Ne pas revernir l'ensemble.

**Rapport**


2:1 avec EH7000, EH7300

**Rapport de mélange**

ET800 ou ET810 : 10 %

**Réglages pistolet**

2 tours
Pression de l'air : 2-2,5 bars

**Buse**

Ø 1.2 - 1.3 mm

**Filtre**


125 microns

**Temps de séchage**

à 20°C :
Hors poussière : 10 min
Sec en profondeur : 24h

**Temps de séchage**


Cabine : 40 min à 60°C

**Nombre de couches**


2 croisées avec 10 min
d'intervalle entre les couches.

**Durée du mélange**

1h30 à 20°C

**Épaisseur****Viscosité**

25" ± 3" DIN/4

**Épaisseur des couches**

Épaisseur film sec : 50 microns

**Ponçage orbital**

À sec :
P600-P800 : peinture existante
P500-P600 : apprêt

**Ponçage**

À sec :
P500-600 : peinture existante
P400-P500 : apprêt

**Température d'application**

Température ambiante.



Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr

REMARQUES GÉNÉRALES

Rendement RFU (m2/Kgx1μ) : 580

Gloss : 100%

Nettoyage : Nettoyer les pistolets et le matériel immédiatement après utilisation.

La durée de vie du mélange peut varier suivant la nature du diluant (lent, rapide) et de la température.

Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.

Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.

Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.

E-CAR : 708 Allée des Randonneurs - 24750 Trélissac - France | Tél. 05 33 120 100 | www.peinture-ecar.fr