183-153

Impression CV, brun-rouge

A brand of BASF –
We create chemistry

Utilisation:





machines de construction (acier), conteneurs

Caractéristiques :

- rapide à assembler
- séchage rapide
- soudable
- protection contre la corrosion temporaire

Remarques : Le support doit être propre, exempt de poussière, de rouille, d'huile et de graisse.

Supports d'application

●● = Very well
● = well
❍ = suited in some cases

Acier	Acier galvanisé	Acier inoxydable	Aluminium	Aluminium anodisé	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Primer	Glasurit CV - Primer Filler / Filler	Poudre	Coil-coating	Plywood	Bois	Peinture d'origine (OEM)	Ancien fond
●●	●●												●	●

Rendement 206 m²/l pour 1 µm

Extrait sec ~ 38 % (PAE~31%)

Conseils de sécurité:
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.
2004/42/IIB (c III)(780)714: La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.cIII) est au maximum de 780 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi.
Le contenu en COV de ce produit est de 714 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 09/2022

183-153

Impression CV, brun-rouge

A brand of BASF –
We create chemistry

Proportions de mélange	4 : 1 en Volume
Diluant	352-310, -315
Viscosité d'application 20°C	DIN 4: 22-25 s

Utilisation:		**Pistolet gravité homologué**	**Pistolet gravité HVLP**	**Pistolet à succion**	**Airless/ Airmix (ESTA)**	**Pressure pot dbl.-pump**
Pression	**bar**	2,5	2	2,5		2,5
En sortie de buse	**bar**					0,8-1,5
Dimension de la buse		1,6-1,8	1,7	1,7		1-1,1
Nombre de couches		2	2	2		1-2
Evaporation 20°C	**min**	10-15	10-15	10-15		10-15
Epaisseur de film sec:	**µm**	20-25				

Séchage	**Recouvrable**		**Tack-free**	**Résistant au tape**	**Remontage possible**	**Ponçable**
	min	max				
Temp. Support 20°C	10 min	8 h				

Remarques

Une application au pinceau est possible avec ce produit.
Le 183-153 ne peut pas être directement recouvert d'une couche de finition ou de produits en polyester.
Tous les CV PUR Primer Filler / Filler peuvent être utilisés pour recouvrir le 183-153.
Les panneaux traités avec le 183-153 sont très faciles à souder.
L'adhérence sur l'acier galvanisé à chaud doit être vérifiée au préalable.

Conseils de sécurité:
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.
2004/42/IIB (c III)(780)714: La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.cIII) est au maximum de 780 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi.
Le contenu en COV de ce produit est de 714 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 09/2022

183-153

Impression CV, brun-rouge

A brand of BASF –
We create chemistry

Veuillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

Conseils de sécurité:
Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.
Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.
2004/42/IIB (c III)(780)714: La valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie: IIB.cIII) est au maximum de 780 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi.
Le contenu en COV de ce produit est de 714 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 09/2022