

BESA-GLASS UHS

VERNIS ACRYLIQUE UHS 2 C.

Edition: 021 2014/04

Cod: 7075800000.00000.021

DOMAINE D'APPLICATION

BESA-GLASS UHS Vernis Acrylique à Ultra Haute-Solide pour systèmes bi-couches, se distingue par sa forte teneur en extrait sec à viscosité d'application, tout en permettant un meilleur pouvoir couvrant, une meilleure brillance et l'amélioration de l'effet métallique par rapport aux produits standards, et respectant la législation sur l'environnement. Adéquate pour systèmes bi-couche en carrosserie. Très bonne résistance aux UV.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Densité à 20°C (g/cc)	0,98 ± 0,01
Viscosité de livraison à 20°C	22 - 25 sec. Ford n° 4
% Extrait sec (poids / volume)	58 % ± 2 poids; 50 % ± 2 volume. (Mélangé avec le durcisseur)
V.O.C. (g/l)	406 (Prêt à l'emploi) - (2004/42/CE) IIB (D) (420)
Type de produit	Acrylique
Couleur	Incolore

PREPARATION DE LA SURFACE

Appliquer directement sur la Base Mate (solvantée ou à l'eau) au moins 30 min. après l'avoir pulvérisée. Quand appliqué sur bases hydro, il faut s'assurer d'une évaporation totale de l'eau, avant l'application du vernis.

MODE D'APPLICATION

Appliquer 2 couches croisées avec un intervalle de 5 à 10 min. pour permettre la désolvantation. Durcisseur E-244 et E-247 pour réparations partiales. Pour les réparations partiales, les meilleurs résultats ont été obtenus avec un pistolet aérogref avec une buse de 1,2 mm. Pour réparations globales, utiliser une buse de 1,3-1,4 mm.



E-245 lent
E-243 medium
E-244 rapide
E-247 ultra-rapide
2:1 vol.



1-1,5 h.
30' (E-244)
20-30' (E-247)



18-20"
FORD n° 4



URKISOL 8229
0 - 5 %
1,2 - 1,4 mm



50-60my



5-10' entre couches
20' avant d'étuver



4h. 30'/60°C
E-243 E-245
2,5h. 20'/60°C
E-244
1,5h 15'/60°C
E-247



Onde Moyenne
E-245 20'
E-243 20'
E-244 15'
E-247 10-15'



1 h. IR/60°C
8 h. 20°C
6 h. (E-247, 20°C)

CARACTERISTIQUES DU FILM SEC

Rendement théorique (m²/l)	9 - 10 (50 my)
Brillance 60°-60°	100 %
Recouvrabilité	24 h.

STOKAGE

A stocker sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire. Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C.

Durée de vie en emballage d'origine fermé: Au moins **2 ans** après sa fabrication. Au delà consulter notre département technique.