

Fiche Technique

Page 1 de 2

Caractéristiques:

AKEMI® UV-Akeprime est un apprêt mono-composant, durcissement aux UV-A, pour toutes les applications d'apprêt dans l'atelier de peinture avant l'application de la peinture. Le produit se distingue par les caractéristiques suivantes :

- prêt à l'emploi sans ajout de durcisseur
- idéal pour les applications générales comme apprêt ou Spot Repair
- grand pouvoir de remplissage
- très facile à poncer

Domaine d'utilisation:

Pour l'apprêt de surfaces avant l'application de laques de base.

Mode d'emploi:

1. La surface à revêtir doit être sèche, propre et exempte de corrosion ainsi que de résidus de graisse et d'agents de démoulage.



2. Poncer les zones autour de la partie à réparer avec P180, suivi de P240, ponçage final avec P320.




3. Traitement avec pistolet de pulvérisation avec buse de 1,6 mm et 1,7 - 2,2 bar pression de travail*
*Respecter les recommandations du producteur du pistolet de pulvérisation

Si la buse est plus petite que 1,6 mm, UV-Akeprime peut être ajusté à la viscosité de pulvérisation avec Diluant P.




4. Appliquer en 2 couches.



5. Temps d'évaporation intermédiaire entre les couches 2 minutes à 20°C.

6. Temps d'évaporation avant l'exposition aux UV : 5 minutes.



7. Temps de séchage : 3 minutes avec une exposition constante de la surface apprêtée à une lampe 400 W UV-A.



8. Poncer à P320, P400, P500 et si nécessaire par la teinte ponçage finale à P800.

FT 03.23

Fiche Technique

Page 2 de 2

- Conseils particuliers:**
- Uniquement pour usage professionnel.
 - Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche appliquée et de la distance entre la lampe UV et la surface mastiquée. La vitesse de séchage est influencée par les facteurs suivants :
 - o intensité de la lampe et spectre UV
 - o durée de vie de l'ampoule
 - Est soumis, au sein de l'UE, à l'interdiction de vente en self-service et uniquement autorisé à la commercialisation par le biais de la vente spécialisée.
 - Pour élimination régulière vider complètement le récipient.
 - Recyclage conformément aux prescriptions de la décision européenne 97/129/CE relative à la directive sur les emballages 94/62/CE.

Données techniques:

Couleur :	gris, légèrement transparent
Densité :	1,30 g/cm ³
Viscosité :	12 dPas (20°C)
COV :	287 g/l

Entreposage: Stockage sec et frais (5 - 25°C) dans l'emballage d'origine non ouvert pendant au moins 12 mois à compter de la production.

Conseil de sécurité: Respecter la fiche de données de sécurité.

Observations: Les indications suivantes ont été générées conformément au niveau actuel de la technique de développement et d'application de notre entreprise. En raison du grand nombre de facteurs d'influences différentes, ces indications, tout comme les remarques écrites ou orales relatives à la technique d'application, ne peuvent être faites que sans garantie. L'utilisateur est obligé au cas par cas de réaliser ses propres essais et contrôles; en font partie en particulier l'essai du produit sur un endroit discret ou la fabrication d'un modèle.